

EN *BOY*KALINLIK : 5*50*100 cm

EN *BOY*KAAALINLIK TOLERANSLARI : L2, W2, T2, S1, P4

EPS TİPİ	%10 Deformasyondaki basma gerilmesi	Eğme Dayanımı	Su buharı difüzyon direnç faktörü (μ)	Görünür yoğunluk	Isıl iletkenlik, λ	Yangın Sınıfı	
	(kPa)	(kPa)		(kg/m ³)	(W/mK)	(TS EN 13501-1)	
EPS S	-	50	20-40	10	0.043	E (B1)	10 dansite
EPS 30	30	50	20-40	12	0,041	E (B1)	12
EPS50	50	75	20-40	14	0,0385	E (B1)	14
EPS 80	80	125	20-40	16	0.037	E (B1)	16 dansite
EPS 60	80	130	20-40	17	0.037	E (B1)	
EPS 70	80	135	20-40	18	0.036	E (B1)	18 dansite
EPS 80	90	135	20-40	19	0.036	E (B1)	
EPS 90	90	135	30-70	20	0.035	E (B1)	20 dansite
EPS 100	100	150	30-70	22	0.035	E (B1)	
EPS 120	120	170	30-70	24	0.034	E (B1)	22 dansite
EPS 150	150	200	30-70	26	0.035	E (B1)	
EPS 200	200	250	40-100	28	0.034	E (B1)	24 dansite
EPS 250	250	350	40-100	30	0.034	E (B1)	
EPS 300	300	450	40-100	40	0.033	E (B1)	26 dansite